

Adflex 7636 XCP TPO

LyondellBasell Industries

Rheologische Werte	Wert	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
Schmelzindex, MFI	8	g/10min	ISO 1133
MFI Temperatur	230	°C	-
MFI Belastung	2.16	kg	-

Mechanische Werte	Wert	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
Bruchspannung	12	MPa	ISO 527
Bruchdehnung	>50	%	ISO 527
Charpy-Kerbschlagzähigkeit, +23°C	ohne Bruch	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Biegemodul (23°C)	80	MPa	ISO 178
Shore Härte D (15s)	30	-	ISO 868

Thermische Werte	Wert	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	40	°C	ISO 75-1/-2
Vicat-Erweichungstemperatur A	56	°C	ISO 306

Andere Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfnorm
ISO Daten			
Dichte	880	kg/m ³	ISO 1183

Merkmale

Verarbeitungsmethoden
Spritzgießen, übrige Extrusion

Lieferformen
Granulat, Naturfarben

Besondere Kennwerte
Schlagzäh modifiziert

Merkmale
Gute Adhäsion, Soft Feel

Zertifikate
Lebensmittelzulassung, Lebensmittelzulassung 1935/2004/EG,
Lebensmittelzulassung 10/2011

Anwendungen
Verpackung, Sport

Haftungsausschluss

Haftungsausschlussklärung

Die angegebenen Prüfwerte wurden vom Materialproduzenten ermittelt und zur Verfügung gestellt. Die Werte sind Richtwerte, keine verbindlichen Mindest- oder Höchstwerte, die an genormten Prüfkörpern ermittelt wurden und durch Einfärbungen, Werkzeuggestaltung sowie Verarbeitungsbedingungen beeinflusst werden können. M-Base hat die Daten von originalen technischen Datenblättern des Produzenten übernommen. Weder ALBIS noch M-Base sind verantwortlich für die Genauigkeit der Daten und können ihre Richtigkeit nicht zusichern.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Untersuchungen und Prüfungen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung, ihre Verwendung und Verarbeitung verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu beachten. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Empfehlung oder Zusicherung im Hinblick auf die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung – z.B. sicherheitskritische Bauteile bzw. Systeme – gegeben.

Anwendung im „Healthcare“-Bereich: Die Lieferung eines Produktes für den Einsatz im Healthcare-Bereich (medizinische, pharmazeutische oder diagnostische Anwendung) erfolgt vorbehaltlich einer gesonderten Beurteilung durch ALBIS hinsichtlich der Übereinstimmung mit den ALBIS-internen Risikogrundsätzen – selbst wenn das Produkt grundsätzlich für Healthcare Anwendungen vorgesehen ist.

Wichtig: Unabhängig von der Produktart oder -bezeichnung untersagt ALBIS die Verwendung von Produkten grundsätzlich für folgende medizinische, pharmazeutische oder diagnostische Anwendungskategorien:

- Medizingeräte der Risikogruppe III gemäß EU Direktive 93/42/EWG
- Körperimplantate mit einer Verweildauer im Körper von mehr als 30 Tagen („Permanentimplantate“)
- Für die Funktion kritische Komponenten in Medizingeräten, die eine lebensunterstützende oder lebensverlängernde Funktion haben.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.